


Piedra marrón de Arico




Acabados

Aburjardado,
serrado (al corte),
pulido, envejecido y cizallado.




Colores

Ocres,
marrones claros y oscuros.




Resistencia a la compresión

(UNE EN 1926:99)
51,36 MPa




Resistencia a la flexión

(UNE EN 1341:00)
8,13 mm




Cristalización de sales

(UNE EN 12370:99)
-0,94 Am %



Desgaste por abrasión

(UNE EN 1341:00)
9,5 mm



Antideslizamiento

(UNE EN 1341:00)
94 USRV

