


Piedra viola de Arico




Acabados

Aburjado,
serrado (al corte),
pulido, envejecido y cizallado.




Colores

Marrones con fondos violetas y
marrones oscuros con tonos grises.




Resistencia a la compresión

(UNE EN 1926:99)
82,32 MPa




Resistencia a la flexión

(UNE EN 1341:00)
11,89 mm




Cristalización de sales

(UNE EN 12370:99)
-1,73 Am %



Desgaste por abrasión

(UNE EN 1341:00)
8.6 mm



Antideslizamiento

(UNE EN 1341:00)
94 USRV

